

Salema CL

SALEMA CL, kalıp ayırıcı olarak geliştirilmiş, çevreyle uyumlu, alifatik ve doğal esterler ile diğer performans artırıcı katıkların harmanlanmasıyla formüle edilmiştir. Betonun kalıptan kolayca ayrılmasını sağlar. Beton yapısında istenmeyen hava kabarcığı oluşumuna engel olur.

SALEMA CL, çelik kalıp, plywood ve tahta kalıplara kolayca uygulanabilir.

AVANTAJLARI

- Beton yüzeyinde iz bırakmaz ve betona nüfuz etmez.
- Yüzey üzerindeki uygulamalarda tekrar temizleme masrafı ve işçilik gerektirmez.
- Daha az ürünle çok daha fazla yüzey yağlanıp ucuz maliyet sağlanır.
- Kalıpların korunmasını ve daha uzun süre kullanımını sağlar.
- Kalıp bağlantı elemanlarının paslanmasını engeller.
- Biyolojik çözünebilirliği olan, non-toxic yapıda bir üründür.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellikler	Test Metotları	Tipik Değerler
Yoğunluk @15 °C, g/ml	ASTM D 4052	0.865
Kinematik Viskozite @ 40 °C, cSt	ASTM D 445	13.7
Parlama Noktası (PM), °C	ASTM D 93	185
Kırılma İndisi	ASTM D 1747	1.4855

* Burada belirtilen değerler ürüne ait tipik değerlerdir. Ürün spesifikasyonunu belirlemez.

KULLANIM TALİMATLARI

Yüzeyin hazırlanması; kalıp yüzeyleri üzerinde herhangi bir kimyasal atığın (mazot, gaz gibi) olmaması, özellikle ürün değişikliğinde bir önceki ürünün kalıntısının olmaması uygulama sonrasında en az riskle en iyi sonucu verir.

Uygulama; temiz kalıp yüzeylerine püskürtme, rulo veya fırça ile direkt uygulanır. Mümkün olduğu kadar ince tabaka halinde en az ürün kullanımına dikkat edilmelidir.

TAVSİYELER VE UYARILAR

- Sağlık ve güvenli kullanım bilgileri için ürün MSDS'ine bakılmalıdır. Gerek duyulması halinde Petroyağ yetkilileri ile irtibata geçilmelidir.
- Göz, ağız ve cilt ile temasından sakının. Kimyasal maddelerle çalışırken koruyucu giysi, eldiven ve koruyucu gözlük kullanın.
- Direk güneş ışığından uzakta depolanmalı ve donmaya karşı korunmalıdır. İdeal depolama sıcaklığı 5 ° C ile 40 ° C arasındadır. Uygun saklama koşullarında raf ömrü 3 yıldır.

AMBALAJ

18 kg kova, 180 kg fiçı, 850 kg IBC ve dökme ambalajlar mevcuttur.

*Revizyon Tarihi/No:11.02.2011/02

Üretim : Arslanbey Yolu Cuhane Cad. No:136
Kartepe/Kocaeli

Tel : +90 262 3735730
Fax : +90 262 3735575
İnternet : www.petroyag.com
E-mail : info@petroyag.com

