



## Vivatec 200

**VIVATEC 200**, non-labeled muamele edilmiş aromatik proses yağıdır.

### FAYDALARI

Vivatec 200, EU Tehlikeli Maddeler Direktifinde tanımlandığı gibi kansorejen değildir ve toksisitenin önemli bir faktör olduğu uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek aromatikliği ve düşük toksisitenin zorunlu olduğu uygulamalarda kullanıma uygundur.

### UYGULAMA ALANLARI

Vivatec 200 esas olarak sentetik kauçuk üretiminde ekstender oil veya kauçuk ve lastik sanayinde plastizer olarak kullanılmaktadır.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellikler	Test Metotları	Tipik Değerler	
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	213	
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	16,5	
Yoğunluk, kg/cm <sup>3</sup>	ASTM D 1298	913	
Refraktif İndeks	ASTM D 1218	1.505	
V.G.C	ASTM D 2140	0,843	
Anilin Noktası, °C	ASTM D 611	97	
Kükürt Miktarı, %Ağ.	DIN EN ISO 14596	<1.0	
Renk	DIN ISO 2049	<8.0	
Akma Noktası, °C	ASTM D 5985	-6	
Parlama Noktası (COC), °C	ASTM D 92	250	
Viskozite İndeksi	DIN ISO 2909	76	
Su Miktarı, %Ağ.	DIN ISO 3733	<0.50	
PAH Miktarı, %Ağ.	IP 346	<2.9	
Sature Bileşikler, % Ağ	ASTM D 2007	56.7	
Polar Bileşikler	ASTM D 2007	4.8	
Aromatik Bileşikler	ASTM D 2007	39.4	
Asfaltanlar	ASTM D 2007	<0.1	
Karbon Dağılımı			
	C <sub>A</sub> (%)	ASTM D 2140	15
	C <sub>N</sub> (%)	ASTM D 2140	27
	C <sub>P</sub> (%)	ASTM D 2140	58

\* Burada belirtilen değerler ürüne ait tipik değerlerdir. Ürün spesifikasyonunu belirlemez.

### TAVSİYELER VE UYARILAR

- Uygulama alanları ile ilgili bilgiler Petroyağ yetkililerinden temin edinebilir.
- Sağlık, emniyet, çevre ve depolama bilgileri için ürün MSDS'ine bakılmalıdır. Gerek duyulması halinde Petroyağ yetkilileri ile irtibata geçilmelidir.

### AMBALAJ

175 kg fıçı, 850 kg IBC ve dökme ambalajlar mevcuttur.

\*Revizyon Tarihi/No:17.12.2010/02

Üretim : Arslanbey Yolu Cuhane Cad. No:136  
Kartepe/Kocaeli

Tel : +90 262 3735730  
Fax : +90 262 3735575  
İnternet : [www.petroyag.com](http://www.petroyag.com)  
E-mail : [info@petroyag.com](mailto:info@petroyag.com)

